



Область применения

Грунтовка КНАУФ Ротбанд-Грунд — готовая к применению, не содержащая растворителей полимерная эмульсия розового цвета. Эффективно регулирует впитывающую способность обрабатываемого основания и способствует равномерному схватыванию раствора гипсовых штукатурок при их последующем нанесении. Предназначена для обработки впитывающих влагу поверхностей (газо- и пенобетон, керамический и силикатный кирпич и т.п.) перед насыщением штукатурки КНАУФ-Ротбанд и других гипсовых штукатурок. Подходит для грунтования бетонных оснований и цементных стяжек перед заливкой гипсовых полов стяжек КНАУФ-Трибон и КНАУФ-Боден. Для внутренних работ.

Порядок работы

Основание должно быть чистым, очищенным от пыли и отслаивающихся частиц. Температура воздуха и самого основания в помещении, где происходит обработка, вплоть до полного высыхания должна быть в пределах от +5°C до +30°C. Грунтовка КНАУФ Ротбанд-Грунд готова к применению. Непосредственно перед проведением работ состав рекомендуется перемешать, затем равномерно, не разбавляя водой, нанести при помощи валика, щетки или кисти на обрабатываемую поверхность. Последующие операции с поверхностью, обработанной грунтовкой, проводить только после ее высыхания (минимум 6 часов). При устройстве наливных

полов рекомендуется наносить грунтовку в два слоя. При этом второй слой наносится только после высыхания первого. Промежуток времени между окончанием высыхания грунтовки и началом последующих работ должен быть как можно меньше, чтобы избежать оседания на поверхность основания строительной пыли. После нанесения КНАУФ Ротбанд-Грунд использованные инструменты и емкости сразу же промыть водой. Удаление высохшего КНАУФ Ротбанд-Грунд возможно только механическим путем. Не добавлять в грунтовку другие материалы, это приводит к значительному ухудшению ее свойств.

Упаковка и хранение

Грунтовка КНАУФ Ротбанд-Грунд фасуется в ведра по 15 и 10 кг. Хранить в помещении при температуре не ниже +5°C. Не допускать замерзания и перегрева (не более 30°C). Срок хранения в нераспечатанной и неповрежденной упаковке – 12 месяцев.

Расход грунтовки

при однослоином нанесении

Материал	Ед. измерения	Количество
КНАУФ Ротбанд-Грунд	кг/м ²	0,4